

SILEQUIM S

SILICONA BASE SOLVENTE

Características:

Silequim S es un hidrofugante líquido incoloro que se comercializa listo para su uso. Su formulación está basada en siliconas de tecnología Alemana .Se aplica sobre ladrillos vista, tejas, hormigón visto, revoques a la cal, piedras naturales, premoldeados, etc. Por su propiedad hidrorrepelente protege la superficie tratada impidiendo la formación de moho y verdín, manteniendo las propiedades aislantes del muro al impedir la absorción de humedad capilar. Silequim S se utiliza en superficie verticales y no es adecuado para superficies horizontales. No forma capa / película en superficie.
Alta resistencia a la alcalinidad residual.

Preparación de la superficie:

Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y / o grasitud) dejándola seca y firme.

Aplicación:

Silequim S se aplica a pincel, rodillo, soplete o por chorreado descendente a baja presión, en caso de hacerlo por spray se debe verificar que no atomice el producto y aplicarlo a no más de 20 cm del muro hasta saturación.

El producto se aplica por manos sucesivas hasta lograr la impregnación buscada, aplicando cada mano antes que seque la siguiente (dos manos wet on wet).

Recomendaciones:

Importante. Se debe evitar la aplicación del producto sobre material embebido en agua pues no permitirá la absorción adecuada del material. Las roturas y grietas de gran tamaño deben ser reparadas previamente. Las eflorescencias salinas se deben remover con ácido muriático al 10% en agua y enjuagar con abundante agua previo al tratamiento.

Se debe verificar la inexistencia de humedad ascendente.

No debe haber incrustaciones de hongos, moho, suciedad sobre la superficie a tratar.

El secado final se alcanza a las 48 hs, pero el efecto hidrorrepelente aumenta con el paso del tiempo, llegando al máximo luego de 15 días de aplicado.

Presentación:

4lts, 20lts y 200lts

Características técnicas:

Densidad: (0.78 ± 0.02) kg/lit.

VOC: 731 gr/lts

Rendimiento:

Consumo para dos manos

Ladrillo común 0,3 a 1,0 litro/ m²Tejas 0,5 a 1,0 litro/ m²Revoque 0,3 a 0,7 litro/ m²Hormigón 0,3 a 0,7 litro/ m²**Datos de Seguridad:**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.