

LACA AL SOLVENTE PARA PISO USO INTERIOR

Características:

Se trata de una laca especialmente formulado en base a resina alquídica modificada con isocianato, más los aditivos necesarios para lograr una máxima resistencia a la abrasión y al ataque de diversos agentes químicos de uso doméstico como perfumes y grasas. Laca de gran dureza, buena flexibilidad y alto brillo.

Propiedades:

- Gran dureza y resistencia a la abrasión
- Gran transparencia y brillo.
- Gran resistencia a los agentes químicos, solventes, aceites, grasas, etc.
- Fácil limpieza
- Seca a temperatura ambiente.
- Realza las vetas.
- Muy buen rendimiento.
- Resiste el tránsito doméstico y comercial.
- Fácil aplicación.
- Excelente pintabilidad y nivelado.
- Mantenimiento muy sencillo.

Usos:

La laca al solvente para pisos se usa en acabados en general, donde se requiera una terminación excelente resaltando el brillo y a la vez logra una gran resistencia química y mecánica.

Propiedades Físicas:

- **Tipo:** Alquid modificado
- **Acabado:** Brillante
- **Color:** Transparente
- **Espesor:** 25 (micrones) por mano en seco.
- **Nº de Componentes:** 1
- **Aplicable:** Pincel, rodillo, soplete convencional y Airless
- **Secado Tacto:** 20'
- **Secado Duro:** 4 hs.
- **Repintado:** 10 hs. Mínimo, 24 hs. Máximo
- **Diluyente:** Especial para laca poliuretánica
- **Resistencia al Calor:** 80°C Seco
- **Combustibilidad:** Se carboniza
- **Resistencia Eléctrica:** Dieléctrico

Datos Técnicos: ***

- **CSP :** $(42 \pm 2)\%$
- **CSV :** $(34 \pm 2)\%$
- **PE:** (1.01 ± 0.03) kg / lt.
- **VOC:** (586 ± 5) gr/lts
- **Rend. Teórico (25,4 µm):** 12m²/lt a 14m²/lt.

Presentación:

- 1, 4 y 20lts

Aplicación:

Micro piso: Luego de 24hs de terminada la aplicación del micropiso; aplicar una primera mano diluida al 30% como máximo con **Diluyente especial para laca poliuretánica** que actúa como imprimante, dejar secar unas 4 horas y aplicar dos manos más diluidas como máximo 10%

Si se requiriese más brillo y protección solo con dar más manos del material es más que suficiente.

Pisos nuevos: dejar transcurrir de 60 a 90 días en pisos recién colocados con cola vinílica, carpeta bien aislada y madera bien estacionada. En el caso que el estacionamiento de la madera fuese dudoso, recomendamos que pasen de 5 a 6 meses antes de aplicar el plastificado para lograr el total asentamiento de la misma. Es ideal el pulido fino con máquina profesional. De no contar con ella, se deberá virutear y lijar hasta lograr una superficie seca, lisa y libre de polvo, grasitud y microorganismos. Nunca usar solventes para la limpieza de la madera, pues afectan adherencia, secado y dureza. Una vez hecho el último lijado y después de haber barrido o aspirado, sugerimos esperar de 30 a 60 minutos para que el polvo que está en suspensión en el aire, se deposite y pueda eliminarse.

Pisos plastificados en buenas condiciones: si no se presentan cuarteos ni descascaramiento, sólo deberá lijarse hasta lograr un mateado parejo y eliminar totalmente el polvo.

Pisos con plastificados en malas condiciones o encerados: Se procederá de la misma forma que para pisos nuevos, teniendo especial cuidado que no queden restos de cera, sobre todo en las uniones de tablas. Aplicar una primera mano diluida al 30% como máximo que actúa como imprimante, dejar secar unas 4 horas y aplicar dos manos más diluidas como máximo 10%

Si se requiriese más brillo y protección solo con dar más manos del material es más que suficiente.

Tiempo de secado: Seca en 3 o 4 horas. Dejar transcurrir como mínimo 6 a 8 horas entre manos. Liberar al tránsito pasadas 24 horas de aplicada la última mano, teniendo en cuenta que la dureza final se alcanza entre los 8 o 10 días. Sugerimos colocar fieltro de 1 cm de espesor debajo de las patas de los muebles.

Si la humedad ambiente es mayor del 80% no colocar el material, pues el poliuretano es sensible a la humedad.

Limpieza y mantenimiento:

La limpieza se realiza sólo con un paño húmedo o con **un limpiador para pisos plastificados**, siguiendo las instrucciones del envase. El mantenimiento se hará cuando se note desgaste en la laca p/plastificado Esplendor, sin permitir que quede expuesta la madera, por medio de lijado hasta lograr un mateado parejo y la aplicación de una mano de laca p/plastificado Esplendor.

Limpiar las herramientas de trabajo con **Diluyente especial para laca poliuretánica** o thinner de buena calidad.

Precauciones:

No dejar el material pues los isocianatos libres presentan una alta toxicidad, aparte de ser sensibles a la humedad produciendo una degradación del producto.

Tener en cuenta si se aplica sobre micro pisos que están expuestos a luz solar, el material tiende a tornarse color ámbar en los lugares donde le dé la luz.

Datos de Seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.