

QUIMTEX BASE MINERAL

Características:

Es un revestimiento formulado con cargas minerales seleccionadas y polímeros de última generación, que dan como resultado un producto de alta calidad, con gran resistencia al intemperismo y excelente impermeabilidad. Estas características lo convierten en la opción ideal como base previa a la aplicación de todos los productos de la línea de revestimientos Quimtex, permitiendo uniformar la absorción, impermeabilizar, y dar anclaje al revestimiento.

Características Técnicas:

- Resistencia a los medios alcalinos.
- Permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita condensaciones internas.
- Su alto contenido de sólidos permite llegar a un espesor superior al del látex (60 a 80µ) y absorber pequeños movimientos (microfisuras).
- Excelente cubritivo.
- Textura: lisa (áspero al tacto)
- Gran lavabilidad.
- Obtura poros superficiales, generando impermeabilidad.

Preparación:

- Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, pintura floja y descascarada.
- En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. Evitar contacto con la piel de la solución de lavandina. No dejar restos de los productos de limpieza.
- La mampostería nueva debe estar perfectamente curada.
- Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.
- Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente Fijador alta performance LLANA diluido 1:1 con agua.
- Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes. Aplicar una mano de QUIMTEX BASE MINERAL diluido máximo con 10% de agua, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato.
- Las grietas y juntas de dilatación deben ser rellenadas con sellador dejando secar 12 hs. Para luego aplicar el QUIMTEX BASE MINERAL.

Aplicación:

- Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.
- De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de agua y aplicar las capas necesarias hasta lograr el rendimiento indicado.
- El material se puede aplicar con pincel, rodillo.

Características técnicas:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. PE: | (1.36 ± 0.03) Kg/Lt |
| 2. CSV: | (33±2)% |
| 3. Viscosidad: | (100±5) UK a 25°C en visc. Stormer. |
| 4. VOC: | (35±2)gr/lit |
| 5. Secado tacto: | 30' dependiendo de las condiciones ambientales. |
| 6. Secado entre manos: | 3 a 4 hs dependiendo de las condiciones ambientales |
| 7. Brillo: | Mate. |

Recomendaciones:

Una vez realizados los revoques, se recomienda esperar entre 45 y 60 días antes de aplicar el revestimiento, asegurando que el soporte alcance un pH cercano a 7 y se encuentre firme, seco, limpio y libre de contaminantes.

Condiciones ambientales:

- No aplicar con temperaturas menores a 10 °C ni mayores a 30 °C.
- Evitar la aplicación con humedad relativa superior al 85 %.
- No aplicar sobre superficies húmedas ni bajo amenaza de lluvias o neblinas.

Esquema de aplicación según sistema:

- **Impermeabilización:** se recomienda aplicar 3 manos para obtener una película continua y con capacidad de sellado adecuada, si se le va a dar solamente Quimtex Base Mineral.
- **Revestimientos Quimtex:** se aconseja aplicar 2 manos cuando los sustratos presentan alta absorción, están entizados, o cuando se utilizan colores intensos para asegurar uniformidad y correcta nivelación del tono.

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a tratar, los consumos varían entre 6 y 8 m² por litro terminado

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 3.6, 9, 18 y 200 Lts.

Colores:

Este producto se presenta en el SISTEMA CROMAX con una variedad 800 colores.

Datos de seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
- No inflamable.